



Tynk akrylowy RENOMAXX TA 100-130

Zalety

- Duża odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoce elastyczny
- Odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Szeroka paleta kolorów
- Zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów
- Łatwa aplikacja i obróbka
- Mało nasiąkliwy

Charakterystyka

Tynk akrylowy RENOMAXX to dekoracyjno-ochronna masa tynkarska produkowana na bazie dyspersji żywicy akrylowej z wypełniaczami mineralnymi i domieszkami modyfikacyjnymi. Dobrze urabialna, do nakładania ręcznego i mechanicznego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością, trwałością zabarwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz na wpływ czynników atmosferycznych.

Zastosowanie

Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Przeznaczony jest do stosowania w dociepleniach budynków na styropianie jak i na wełnie mineralnej wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych oraz na podłoża mineralne jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską.

Dane techniczne

Podstawowe składniki: woda, biel tytanowa, spoiwo, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące,
Wyrób zgodny z normą PN-EN 15824:2010

Kolorystyka: biała + wzornik kolorów RENOMAXX, NCS, RAL

Przepuszczalność pary wodnej: V3

Absorpcja wody: W3

Przyczepność: $\geq 0,9\text{MPa}$

Reakcja na ogień: F

Trwałość: NPD

Struktura	Wielkość ziarna [mm]	Średnie zużycie [kg/m ²]
Baranek	1	ok. 1,7
	1,5	ok. 2,5
	2	ok. 3,0
	2,5	ok. 3,7
	3	ok. 4,6

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w podłożu uzupełnić, wyrównać powierzchnię ścian. Przed nałożeniem tynku silikonowego należy zagruntować podłoże GRUNTEM AKRYLOWYM RENOMAXX o kolrze podobnym jak tynk. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności.

Sposób nanoszenia

paca metalowa z stali nierdzewnej i paca plastikowa, natrysk.

Rozcieńczanie: Produkt przygotowany do użycia. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą, maksymalnie 1,5%.

Warunki aplikacji

wszystkie powierzchnie muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5oC i wyższa niż +25 oC , przy wilgotności względnej poniżej 60%.

Przygotowanie produktu: przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Mieszać do uzyskania jednnorodnej konsystencji. Bezpośrednio po wykonaniu prac tynkarskich narzędzia należy umyć wodą.

Nakładanie

Tynk akrylowy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu gładką pacą ze stali nierdzewnej. Tynk nakładamy na grubość ziarna , nadmiar ściągamy pacą (zebrany materiał po przemieszaniu nadaje się do powtórnego użycia). Żądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastyku. Zacierania powinno wykonywać się ruchami okrężnymi dla baranek, zawsze w tym samym kierunku. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić w zakresie od + 5 oC do + 25oC. W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyspieszonego wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 65%, podczas opadów atmosferycznych (deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Warunki te należy utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od nałożenia. Po wykonaniu tynku do momentu całkowitego wyschnięcia zaleca się stosować siatki lub folie ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. W tym okresie niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej + 5oC. Większa wilgotność powietrza w okresie jesienno-zimowym wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do przebarwień tynku, w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości wyprawy i jej odspojień. Zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej.

Czas schnięcia

W temperaturze 20oC przy wilgotności względnej powietrza 60%, tynk schnie min. 24 godziny.

Wskazówki BHP i ppoż

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta. Produkt nie palny. Chronić przed dziećmi.

Chronić przed mrozem.

Opakowania: 25 kg

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.